

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 HC THC-02 1200 IL NATURAL** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Triliant**

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Triliant	用途	医疗.型号
材料特性	良好的着色性.生物兼容性.耐化学性良好等	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	77	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	120	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2900	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	3.5	kJ/m²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	62	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		250-270	°C
螺筒中部温度		260-280	°C
螺筒前部温度		270-290	°C
模具温度		60-80	°C